

RZ-PELLETS



RZ-PELLETS è un pellet che viene prodotto in Austria da 4 stabilimenti dislocati in differenti posizioni geografiche per poter meglio gestire la logistica in tutto l'Europa. La produzione di RZ-PELLETS è continuativa e duratura nel tempo, grazie alle svariate segherie presenti sul territorio austriaco che approvvigionano ogni giorno la fabbrica di segatura e di trucioli di legno di primissima scelta. Il pellet RZ-PELLETS ha un colore chiaro, un ottimo poter calorifico e rispetta tutti gli standard qualitativi della certificazione ENplus-A1.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	Unità misura	RZ-PELLETS	Önorm M 7135	DIN 51731 DIN plus	Pellet Gold	ENplus-A1
Diametro	mm	6	6	6	6	6
Lunghezza	mm	$3,15 \leq L \leq 40$	max 30	max 30	media 24	$3,15 \leq L \leq 40$
Densità apparente	kg/m ³	≥ 680	≥ 585	520 - 730	> 600	≥ 600
Umidità	%	$< 9,0$	$\leq 10,0$	$< 12,0$	$< 10,0$	≤ 10
Ceneri	%	$< 0,4$	$\leq 0,5$	$< 1,5$	$\leq 1,0$	$\leq 0,7$
Potere calorifico	MJ/kg	$\geq 17,64$	$\geq 18,0$	$17,5 \leq Q \leq 19,5$	$\geq 16,9$	$16,5 \leq Q \leq 19$
	kWh/kg	$\geq 4,9$	≥ 5	$4,86 \leq Q \leq 5,42$	$\geq 4,69$	$4,58 \leq Q \leq 5,28$
Durabilità meccanica	%	99,4	-	-	$\geq 97,7$	$\geq 97,5$
Azoto (N)	%	0,09	$\leq 0,30$	$< 0,30$	$\leq 0,30$	$\leq 0,3$
Cloro (Cl)	%	0,005	$\leq 0,02$	$< 0,03$	$< 0,03$	$\leq 0,02$
Zolfo (S)	%	0,005	$\leq 0,04$	$< 0,08$	$< 0,05$	$\leq 0,03$



- Made in Austria
- Essenza di legno ⇒ 100% Abete
- Sacco ⇒ 15 kg
- Pedana 100x120 cm ⇒ 72 Sacchi ⇒ 1080 kg ⇒ 1,08 t
- Bilico ⇒ 25 Pedane ⇒ 1800 Sacchi ⇒ 27000 kg ⇒ 27,00 t